

DISPERZNÍ LEPIDLO D2 PROFI

DISPERZNÍ LEPIDLO D2 PROFI je vyrobeno z polyvinylacetátové disperze a přísad. Je určeno především pro lepení dřeva a papíru. Je zdravotně nezávadné, nehořlavé, neobsahuje ftaláty.

Použití

<ul style="list-style-type: none">lepení dřeva v kategorii D2 (ČSN EN 204); lepený spoj odolává zvýšené vlhkosti nebo občasnému a krátkodobému působení tekoucí vody	<ul style="list-style-type: none">montážní lepení (kolíkové a zubové spoje, spoj na plocho, nekonečný vlys), dýhování menších ploch
<ul style="list-style-type: none">lepení různých materiálů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu	<ul style="list-style-type: none">výroba nábytku a bytových doplňků z měkkého dřeva, papírenský průmysl
<ul style="list-style-type: none">lepení na překližky, dřevovláknité desky, OSB desky, CETRIS desky, Sololit, Sololak, podlahy, lamino	

Výhody

<ul style="list-style-type: none">připraveno k okamžitému a snadnému použití	<ul style="list-style-type: none">po vytvrzení transparentní pružně tvrdý spoj
<ul style="list-style-type: none">neobsahuje rozpouštědla, mísitelné s vodou	<ul style="list-style-type: none">nehořlavé, nevýbušné
<ul style="list-style-type: none">do interiéru, odolává občasné zvýšené vlhkosti	<ul style="list-style-type: none">pro měkké i tvrdé dřevo
<ul style="list-style-type: none">vyhovuje pro styk s potravinami dle Nařízení EP a Rady č. 1935/2004	

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, čistý bez prachu, mastnoty a volných částic. Před použitím lepidlo důkladně promíchejte. Nanášejte ručně nebo strojově, na jednu ze spojovaných ploch. U dřeva se doporučuje oboustranný nános, zejména u čepových dílů. Doba fixace je od 15 do 30 minut - závisí na teplotě, vlhkosti a tlaku při stlačování. Možnost opracování po 24 hodinách.

Doba fixace

Teplota lepeného spoje	Lisovací čas
20 °C	15 – 30 minut
50 °C	10 -15 minut
70 °C	5 – 10 minut
80 °C	2 – 7 minut

Optimální pracovní podmínky

Teplota okolí, lepidla a lepeného podkladu	15 – 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	40 – 70 %
Vlhkost dřeva	8 – 12 %

Slepené části lze po 24 hodinách opracovávat.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">Složení	PVAC disperze
<ul style="list-style-type: none">Konzistence	viskózní kapalina

DISPERZNÍ LEPIDLO D2 PROFI

▪ Viskozita	14 000 ± 3 000 mPa.s (ISO 2555 – Brookfield 20 °C)
▪ Sušina	48 ± 2 %
▪ Hodnota pH	4
▪ Pracovní teplota	+15 až +25 °C
▪ Otevřená doba	3 – 8 minut
▪ Ředění	neředí se, určeno k přímému použití
▪ Spotřeba	90 až 180 g/m ²
▪ Teplotní odolnost	+80 °C
▪ barva	bílá

Upozornění

Nepoužívejte na mokrý nebo vlhký podklad.

Čištění

Použité nářadí neprodleně po aplikaci umyjte vodou.

Skladování

Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby při skladování v původním balení a při teplotách +5 °C až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

Bezpečnost

Výrobek není hořlavý ani jinak nebezpečný. Přecitlivělé osoby může po dlouhodobém kontaktu lokálně dráždit na pokožce. Vyvarujte se kontaktu s očima. Používejte ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděv, rukavice, v případě nebezpečí rozstříknutí ochranné brýle. Dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Předmět ošetřený biocidem na konzervaci směsi: Obsahuje 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol; reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

EUH 208 – Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení oči vyplachujte 15 min. vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchnete ústa, vypijte asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Zneškodnění

Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy jako ostatní odpad. Čisté obaly odevzdejte k recyklaci.

Balení

HDPE lahvičky, kanistry a sudy

obj. číslo: 0700184 Disperzní lepidlo D2 profi BULDOK150 g, 58 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700185 Disperzní lepidlo D2 profi BULDOK 250 g, 20 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700178 Disperzní lepidlo D2 profi BULDOK 500 g, 20 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700179 Disperzní lepidlo D2 profi BULDOK 1 kg, 12 kusů v kartonu
obj. číslo: 0700180 Disperzní lepidlo D2 profi BULDOK 5 kg
obj. číslo: 0700181 Disperzní lepidlo D2 profi BULDOK 10 kg
obj. číslo: 0700186 Disperzní lepidlo D2 profi BULDOK 30 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.